

70-9803 Vývojka

Sada sprejů na nedestruktivní kontrolu svárů a trhlin materiálu

Oblast použití:

Nedestruktivní kontrola trhlin a svarů. Ideální na legovanou a nelegovanou ocel, litinu, temperovanou litinu, šedou litinu, měď, mosaz, slinuté kovy a keramiku.

Vlastnosti:

Sada na kontrolu trhlin vyhovuje požadavkům DIN 54 125.

- Vhodný pro kovové i nekovové materiály
- Jednoduchá a bezpečná aplikace
- Neobsahuje přísady způsobující korozi
- Teplotní odolnost: -10 °C až +100 °C
- Použitelný pro zkoušky tlakových nádob

Způsob použití:

Kontrolovaná místa důkladně opláchněte Speciálním čističem 70-9801. Nastříkejte kontrastér 70-9802 a nechte působit po dobu uvedenou v tabulce. Následně použitý kontrastér opět smyjte speciálním čističem a povrch osušte. Poté na kontrolované místo aplikujte Vývojku 70-9803, kterou vytvoříte na povrchu bílý povlak. Po krátké chvíli se zobrazí nežádoucí trhliny a póry testovaného materiálu červeným zabarvením vrstvy vývojky.

Příklady použití:

- legované a nelegované oceli
- temperovaná litina
- šedá litina
- svary
- keramika
- měď a mosaz
- slinuté kovy

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Uchovávejte uzamčené. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Uchovávejte v chladu. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny.



Balení: 400 ml sprej

Technické údaje:

barva	bílá
hustota	0,7-0,8 g/cm ³
bod varu	<35 °C
teplota vznícení	400 °C
teplota vzplanutí	<23 °C
vůně	acetónová
kategorie	kontrola svárů

