

## 76-63 Silikonové těsnění červené

*Jednosložkový, silikonový, trvale elastický vysokoteplotní tmel*

### Oblast použití:

100% elastický silikonový tmel pro profesionální lepení a tmelení kovových povrchů, plastů a skla.

### Vlastnosti:

- Jednosložkový silikonový tmel pro tmelení a lepení oceli, litiny, hliníku, plastů, skla a dalších materiálů pracujících při vyšších provozních teplotách.
- Odolný vůči sladké i slané vodě, olejům, tukům, uhlovodíkům, zředěným kyselinám a hydroxidům
- Použitelný na všechny povrchy včetně hliníku
- Teplotní odolnost: -60 °C až +300 °C
- Vytvrzení: cca 3 mm / 24 hodin
- Použitelný při teplotách +5 až +40 °C
- Jednoduchá aplikace tmelu

### Způsob použití:

Aplikujte na čisté, suché a odmaštěné plochy. Zbytky starých těsnění odstraňte. Našroubujte trysku a silně stlačte ventil. Naneste potřebné množství tmelu a lepené plochy vzájemně přiložte. Doba úplného vytvrzení tmelu závisí na tloušťce jeho vrstvy.

### Příklady použití:

- Těsnění elektrospotřebičů, elektromotorů, vývodů topných těles, olejových van, vodních pump, převodovek, diferenciálů, světlometů, ochranných skříní apod.
- Opravy nádrží, dilatačních podlahových spár, chladicích zařízení, sušáren a udíren. Ochrana šroubových spojů proti vnikání vody

### Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 12 měsíců.

### Bezpečnostní pokyny :

Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte na upozornění uvedená na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.



Balení: 200 ml kartuš

### Technické údaje:

barva	červená
rel. hustota	1,08 g/cm <sup>3</sup>
rachlost vytvrzení	3 mm/24 hodin
čas přilnutí	10 minut
vůně	charakteristická
viskozita	70 000 mPa.s
obsah VOC	0 %
kategorie	tmely, lepidla a těsnicí prostředky

