

76-77 MS Polymer Pool Flex Expert

MS polymerové těsnění a lepidlo pro vlhké a mokré povrchy

Oblast použití:

Speciální lepidlo pro lepení a utěsnění nejen vlhkých, ale i mokrých povrchů bazénů, nádrží, koupacích a zahradních jezírek, akvárií, fólií, plachet apod. Výborné lepidlo a těsnicí hmota pro okamžité opravy téměř všech poškozených povrchů, včetně oprav povrchů pod vodní hladinou. MS polymer má certifikaci ISEGA pro použití v potravinářských a zpracovatelských provozech a pro možný kontakt s pitnou vodou.

Vlastnosti:

- Ideální pro interiérové i exteriérové aplikace ve stavebnictví a průmyslu, lepení pod vodou, opravy a utěsňování téměř všech podkladů a materiálů nejen ve vlhkém nebo mokřím prostředí.
- Speciální lepidlo nové generace na bázi MS polymerů pro lepení skla, zrcadel, přírodního kamene, keramických povrchů, dřeva, oceli, mědi, hliníku, plastů, kaučuku, gumy, PVC, EPDM a GFK.
- Určeno pro přímý kontakt s vodou a aplikace přímo pod vodou.
- Trvale elastické lepidlo s vysokou pevností lepeného spoje.
- Přetřítelné disperzními barvami.
- Okamžitá účinnost s krátkodobou teplotní odolností až do 130 °C.
- Bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonů.
- Bez zápachu.
- Rychle vytvrzující a barevně stálé.
- Po vytvrzení brousitelné.
- Extrémně odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům, vlhkosti, chlóru, slané vodě, čistícím prostředkům, plísni, hořčíku, hydroxidům a kyselinám.
- Aplikovatelné i za chladného počasí.
- Vhodné pro přímý styk s pitnou vodou.
- Certifikace ISEGA č. 52434 U 20.

Způsob použití:

Oprava větších otvorů: Do igelitového sáčku nastříkejte vodu pomocí ručního rozprašovače Metaflux 75-3299. Aplikací výtlačnou trysku našroubujte na kartuši a MS Polymer 76-77 aplikujte pomocí výtlačné pistole Profi 76-85 v přiměřeném množství dovnitř sáčku. Znovu přidejte vodu, sáček uzavřete a z vnější strany jej rozválejte jako záplatu do požadovaného tvaru a velikosti.

Nechte odležet 12 hodin. Následně záplatu vyjměte ze sáčku a přiložte ji na otvor v bazénu z vnitřní strany. MS Polymer 76-77 znovu naneste pomocí výtlačné pistole kolem opravovaného místa, přiložte záplatu a spoj uhladte navlhčenou rukou. Záplata těsní okamžitě.

Oprava menších děr v bazénu: MS Polymer 76-77 aplikujte přímo pomocí výtlačné pistole Profi 76-85 na lepené místo z vnitřní strany bazénu a lepený spoj dotvarujte prsty do požadovaného tvaru a vzhledu.

Oprava vodovodních trubek: Plastovou trubku navlhčete vodou pomocí ručního rozprašovače 75-3299, naneste MS Polymer na lepené místo a nechte zaschnout. Následně pomocí vulkanizační montážní pásky Metaflux 76-51 vodovodní trubku zafixujte.

Standardní lepení a opravy povrchů: MS Polymer nanášejte vždy na předem očištěné a odmaštěné povrchy zbavené prachu. Lepené místo i MS Polymer navlhčete vodou pomocí ručního rozprašovače. Lepený spoj pevně zafixujte. Po několika minutách dochází k povrchové vulkanizaci a slepený spoj je tak funkční. K úplnému vytvrzení polymeru dochází po 24 hodinách.

MS Polymer aplikujte při teplotě od +5 °C do +40 °C. Teplota lepeného materiálu by měla být v rozmezí od +5 °C do +60 °C.

MS Polymer neznečišťuje vodu a díky certifikaci ISEGA může přijít i do přímého kontaktu s pitnou vodou.

Příklady použití:

Určený pro lepení a těsnění bazénů, zahradních jezírek a akvárií, pro opravy vodních filtrů, hadic, plastových vodovodních trubek apod.

Skladování:


Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Minimální doba použitelnosti 12 měsíců.



Balení: 310 ml kartuše

Technické údaje:

barva	modrá
rel. hustota	1,48 g/cm ³
pH	7
teplota varu	> 440 °C
teplota vzplanutí	> 100 °C
vůně	charakteristická
kategorie	tmely, lepidla a těsnicí prostředky



Bezpečnostní pokyny :

Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dbejte na upozornění na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.