

76-78 MS Polymer Extrem Flex Power

Super silné lepidlo a těsnění na bázi MS polymeru nové generace

Oblast použití:

Extrémně silné, trvale elastické montážní, stavební, konstrukční a opravné lepidlo a tmel pro stavebnictví, různá průmyslová odvětví, dopravu, renovace, údržbu, montáže, instalace a další opravárenské práce. Ideální pro vysoce pevné, trvale pružné lepení a tmelení prakticky všech materiálů a povrchů, a to i v prostředí vystaveném silným vibracím.

Vlastnosti:

- Polyfunkční MS polymer nové generace pro aplikace vyžadující extrémně vysokou pevnost lepeného spoje.
- Vynikající přilnavost k téměř všem povrchům.
- Vhodný pro konstrukční lepení materiálů na konstrukce vystavené silným vibracím.
- Zajišťuje dobrou absorpci akustických a mechanických kmitů a vibrací.
- Rychlé vytvrzení, vysoká mechanická odolnost a vysoká konečná pevnost.
- Výborná odolnost vůči UV záření, povětrnostním vlivům, vlhkosti a stárnutí.
- Bez obsahu změkčovadel, ftalátů, izokyanátů a silikonu.
- Po vytvrzení lze brousit a přetírat.
- Lze použít i na mokré povrchy.
- Nekorozivní.
- Vhodný pro lepení a těsnění fasád budov, vzduchotechniky, solárních střeš, podlahových systémů a střeš automobilů, autobusů, obytných vozů, lodí, nákladních vozidel, železničních vozů a kontejnerů.
- Bez zápachu.
- Rychle vytvrzující, barevně, tvarově i objemově stálý.
- Certifikace ISEGA č. 52434 U 20.

Způsob použití:

Lepené nebo tmelené plochy nejprve zbavte prachu a nečistot. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme povrch důkladně odmastit pomocí rychločisticího spreje Metaflux 70-15. Před lepením vždy navlhčete lepený materiál vodou pomocí ručního rozprašovače Metaflux 75-3299. Na kartuši našroubujte přiloženou aplikační trysku a MS polymer nanázejte pomocí výtlačné pistole PROFI Metaflux 76-85 v přiměřeném množství. Při lepení větších ploch a těžších materiálů nanázejte tmel bodově, u menších ploch v souvislé housence. Poté znovu navlhčete nanesený tmel vodou. Také druhý lepený díl nejprve navlhčete vodou a následně spojte lepené plochy. Spojené díly zajistěte proti posunutí. Po 10–15 minutách je tmel na povrchu nelepivý a lze jej přetírat disperzními barvami. Těžké předměty doporučujeme do vytvrzení zafixovat. MS polymer neznečišťuje vodu a díky certifikaci ISEGA může přijít i do přímého kontaktu s pitnou vodou.

Příklady použití:

MS Polymer Extrem Flex Power je ideální pro lepení a těsnění ve všech oblastech průmyslu a stavebnictví, v automobilovém průmyslu i lodním stavitelství. Je vhodný pro elastické lepení a těsnění konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, nákladních vozidel a železničních souprav. Umožňuje také lepení solárních střeš a podlahových systémů v automobilovém průmyslu.

Je ideální pro spojovací spáry, svary, trhliny, praskliny a nerovnosti v průmyslu i stavebnictví. Výborně lepí různé druhy materiálů, jako jsou ocel, nerezová ocel, hliník, sklo, dřevo, plasty, žula, mramor, keramika, beton, sádra, polyuretan, polystyren, PVC a lakované povrchy. MS polymer je vhodný také pro vzájemné lepení těchto materiálů.

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě určeném ke skladování chemických přípravků. Minimální doba použitelnosti je 12 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Neobsahuje žádné povinné deklarované nebezpečné látky. Dbejte na upozornění na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.



Balení: 310 ml kartuše

Technické údaje:

barva	bílá
rel. hustota	1,53-1,56 g/cm ³
pH	7
teplota varu	> 440 °C
teplota vzplanutí	> 100 °C
vůně	charakteristická
kategorie	tmely, lepidla a těsnicí prostředky

