

Profesionální přípravek pro neutralizaci koroze zkorodovaných povrchů

- Rozsah použití:** Neutralizace a izolace koroze kovových povrchů a vytvoření základního nátěru jednou pracovní operací ve všech oblastech strojní údržby a údržby kovových povrchů.
- Způsob použití:** Před použitím kanystr Rost-I-Solu důkladně protřepejte a promíchejte! Ošetřované zrezlé povrchy musí být předem zbaveny volné rzi a zbytků olejů a tuků. Aplikujte štětcem na zkorodovaný očištěný povrch a vytvořte jím na ošetřovaném povrchu kompaktní šedou vrstvu. Během procesu zasychání a reakce se rzi dochází k barevnému přechodu nátěru z šedé barvy přes modrou do černé, která signalizuje ukončení reakce se rzi a celého procesu zasychání. Před přelakováním vrstvy Rost-I-Solu vrchním nátěrem je nutné tuto vrstvu nechat 12 hodin důkladně proschnout, eventuálně nanést na ošetřovaný povrch druhou vrstvu. Před přelakováním otestujte snášitelnost vrchních nátěrů s vrstvou Rost-I-Solu (platí zejména pro laky s obsahem rozpouštědel).
- Vlastnosti výrobku:** Nová kombinace odlišně působících inhibitorů koroze vytváří extrémně odolný ochranný nátěr přímo na zrezlém povrchu.
- Velmi efektivní a dlouhodobá antikorozní ochrana povrchů
 - Přelakovatelný všemi druhy běžných laků a barev, včetně syntetických barev
 - Výborná odolnost proti hydroxidům, kyselinám a olejům
 - Použitelný i na vlhké zrezlé povrchy
 - Nevymývatelný vodou
 - Bez obsahu olova
 - Teplotní odolnost: +120 °C, krátkodobě až 160 °C
 - Optimální teplota pro použití: +15 až +25 °C
 - Hodnota pH: 7,3 – 8,5
- Bezpečnostní pokyny:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před použitím ověřte snášitelnost podkladového materiálu.