

76-22 CA-2K-Kleber

Nová generace sekundových 2-složkových kyanoakrylátových lepidel

Rozsah použití:

2-složkové lepidlo na lepení kovů, plastů, PVC, ABS, PC, PBT, gumy, poréznych/savých materiálů jako je dřevo, papír, kartón, kůže, textilie a pod.

Způsob použití:

Povrchy lepených materiálů musí být čisté, suché a zbavené nečistot. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme lepený povrch důkladně odmastit sprejem **Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej**. Lepidlo nanášejte přímo na jednu z lepených ploch a druhou k ní přiložte do 1 minuty. Po nanesení lepidla nastavte lepené plochy do požadované polohy během 5 až 20 sekund (v závislosti od typu materiálu). K úplnému vytvrzení lepeného spoje dochází po 24 hodinách. K urychlení vytvrzení lepeného spoje je možné použít **Metaflux 76-01 Aktivátor pro kyanoakrylátová lepidla**. Po otevření lepidlo neskladujte v chladničce, ale na suchém chladném místě! V opačném případě dochází k vysychání lepidla.

Vlastnosti výrobku:

- Vysoká přilnavost na různé typy materiálů
- Tixotropní charakter, nescapávající
- Extrémně odolné vůči nárazům
- Teplotní odolnost: -20 °C až + 80 °C, přechodně až +120°C
- Mechanicky opracovatelné
- Vhodné pro horizontální i vertikální aplikace
- Odolné benzínu a naftě
- Bez zápachu
- Střední pevnost lepeného spoje v porovnání s lepidly Metaflux 76-23 a 76-24
- Pro rychlejší lepení možnost použít Metaflux 76-01 Aktivátor pro kyanoakrylátová lepidla
- Vysoká kvalita - trojnásobná destilace lepidla v průběhu výroby zajišťuje jeho 95%-ní čistotu

Doporučení:

Pokud potřebujete docílit jinou pevnost lepeného spoje, stříhovou pevnost, případně schopnost vyplnit spáru, porovnejte technické údaje lepidla s hodnotami lepidel ze stejné produktové řady:

- **76-23 CA-Flex**
- **76-24 CA Super Flex 2K**

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na etiketě a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu. Změny vyhrazeny.



Technické údaje:

barva	transparentní
doba zpracovatelnosti	3 minuty
pevnost v tahu - ocel	19,5 N/mm ²
pevnost v tahu - PMMA	10,2 N/mm ²
manipulační pevnost (s)	hliník 5, polykarbonát 15
úplné vytvrzení	do 24 hodin
schopnost vyplnit spáru	< 6 mm
pevnost lepeného spoje	střední
viskozita složky A, B 25°C	195 000 Mpa.s, 63 000 MPa.s
teplotní odolnost	-20°C až +80°C, krátkodobě +120°C
trvanlivost	12 měsíců