

76-23 CA-Flex

Nová generace sekundových kyanoakrylátových lepidel

Rozsah použití:

Nové vteřinové lepidlo na lepení kovů, plastů, PVC, ABS, PC, PBT, gumy, porézních/savých materiálů jako je dřevo, papír, kartón, kůže, textilie a pod.

Způsob použití:

Povrchy lepených materiálů musí být čisté, suché a zbavené nečistot. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme lepený povrch důkladně odmastit sprejem Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej. Lepidlo nanášejte přímo na jednu z lepených ploch a druhou k ní přiložte do 1 minuty. Po nanesení lepidla nastavte lepené plochy do požadované polohy během 10 až 120 sekund (v závislosti od typu materiálu). K úplnému vytvrzení lepeného spoje dochází po 24 hodinách. K urychlení vytvrzení lepeného spoje je možné použít Metaflux 76-01 Aktivátor pro kyanoakrylátová lepidla. Po otevření lepidlo neskladujte v chladničce, ale nasuchém a chladném místě! V opačném případě dochází k vysychání lepidla.

Vlastnosti výrobku:

- Základní typ nové produktové řady vteřinových lepidel 76-22, 76-23 a 76-24
- Umožňuje rychlou manipulaci
- Teplotní odolnost: -50 °C až + 80 °C
- Spoj zůstává flexibilní, zároveň má vysokou pevnost
- Nepoškozuje elektronické komponenty
- Bez zápachu
- Největší ohebnost
- Lepeného spoje v porovnání s lepidly Metaflux 76-22 a 76-24
- Pro rychlejší lepení možnost použít Metaflux 76-01 Aktivátor pro kyanoakrylátová lepidla
- Vysoká kvalita - trojnásobná destilace lepidla v průběhu výroby zajišťuje jeho 95%-ní čistotu

Doporučení:

Pokud potřebujete docílit jinou pevnost lepeného spoje, stříhovou pevnost, případně schopnost vyplnit spáru, porovnejte technické údaje lepidla s hodnotami lepidel ze stejné produktové řady:

- **76-22 CA-2K-Kleber**
- **76-24 CA Super Flex 2K**

Bezpečnostní pokyny:

Jen pro venkovní použití! Udržujte mimo dosah dětí. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu. Změny vyhrazeny.



Technické údaje:

barva	transparentní
doba zpracovatelnosti	10 - 120 s
hustota	1,12 g/ml
ideální vzdušná vlhkost	65 % při vytvrzování
viskozita při 25°C	120-250 Mpa.
úplné vytvrzení	do 24 hodin
schopnost vyplnit spáru	0,1 mm
ohebnost lepeného spoje	největší
teplotní odolnost	-50°C až +80°C
skladování	+4°C až +8°C, 12 měsíců