

76-24 CA Super Flex 2K

Nová generace sekundových 2-složkových kyanoakrylátových lepidel

Rozsah použití:

2-složkové lepidlo na lepení kovů, plastů, PVC, ABS, PC, PBT, gumy, porézních/savých materiálů jako je dřevo, papír, kartón, kůže, textilie a pod.

Způsob použití:

Povrchy lepených materiálů musí být čisté, suché a zbavené nečistot. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme lepený povrch důkladně odmastit sprejem **Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej**. Lepidlo nanášejte přímo na jednu z lepených ploch a druhou kní přiložte do 1 minuty. Po nanesení lepidla nastavte lepené plochy do požadované polohy během 5 až 20 sekund (v závislosti od typu materiálu). K úplnému vytvrzení lepeného spoje dochází po 24 hodinách. K urychlení vytvrzení lepeného spoje je možné použít **Metaflux 76-01 Aktivátor pro kyanoakrylátová lepidla**. Po otevření lepidlo neskladujte v chladničce, ale nasuchém a chladném místě! V opačném případě dochází k vysychání lepidla.

Vlastnosti výrobku:

- Vysoká přilnavost na různé typy materiálů
- Tixotropní charakter, nescapávající
- Extrémně odolné vůči nárazům
- Vysoká flexibilita (tažnost až 200%) zajišťuje vynikající výsledky zejména u spojů, které jsou vystaveny vibracím (např. v automobilovém průmyslu)
- Schopnost vyplnit spáru větší než 6 mm
- Teplotní odolnost: -20 °C až + 80 °C, přechodně až +120°C
- Mechanicky opracovatelné
- Vhodné pro horizontální i vertikální aplikace
- Odolné benzínu a naftě
- Bez zápachu
- Střední pevnost lepeného spoje v porovnání s lepidly Metaflux 76-23 a 76-22
- Pro rychlejší lepení možnost použít Metaflux 76-01 Aktivátor pro kyanoakrylátová lepidla
- Vysoká kvalita - trojnásobná destilace lepidla v průběhu výroby zajišťuje jeho 95%-ní čistotu

Doporučení:

Pokud potřebujete docílit jinou pevnost lepeného spoje, stříhovou pevnost, případně schopnost vyplnit spáru, porovnejte technické údaje lepidla s hodnotami lepidel ze stejné produktové řady:

- **76-22 CA-2K-Kleber**
- **76-23 CA-Flex**

Bezpečnostní pokyny:

Jen pro venkovní použití! Udržujte mimo dosah dětí. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu. Změny vyhrazeny.



Technické údaje:

barva	transparentní
doba zpracovatelnosti	5 - 6 minut
hustota složek A/B	cca 1,18 / cca 1,23
tažnost	200%
pevnost v tahu (ocel)	7,4 N/mm ²
úplné vytvrzení	do 24 hodin
schopnost vyplnit spáru	> 6 mm
pevnost lepeného spoje	nejvyšší
viskozita složky A, B 25°C	155 000 Mpa.s, 12 500 MPa.s
teplotní odolnost	-20°C až +80°C, krátkodobě +120°C
skladovatelnost	12 měsíců