

76-77

MS Polymer Pool Flex Expert

MS polymerové těsnění a lepidlo pro vlhké a mokré povrchy

Rozsah použití:

Speciální lepidlo na lepení a utěšňování nejen vlhkých a mokrých povrchů bazénů, nádrží, koupacích a zahradních jezer, akvárií, fólií, plachet apod. Výborné lepidlo a těsnění pro okamžité opravy téměř všech poškozených povrchů včetně oprav povrchů pod vodní hladinou. MS Polymer má ISEGA certifikaci pro použití v potravinářských a zpracovatelských provozech a kontakt s pitnou vodou.

Způsob použití:

Opravy větších děr a trhlin: Do igelitového sáčku nastříkejte vodu pomocí ručního rozprašovače Metaflux 75-3299. Aplikací výtlačnou trysku nasroubujte na kartuši a MS Polymer aplikujte výtlačnou pistolí Profi 76-85 v průměrném množství dovnitř sáčku. Znovu přidejte vodu, sáček uzavřete a z venkovní strany sáčku polymer rozválejte jako záplatu do požadovaného tvaru a velikosti. Nechte odležet 12 hodin. Následně záplatu vyndejte ze sáčku a přiložte na lepenou trhlinu nebo díru vždy z vnitřní strany bazénu! MS Polymer 76-77 znovu pomocí výtlačné pistole naneste okolo lepeného místa, přiložte záplatu a spoj vyhladte navlhčenou rukou. Záplata těsní okamžitě.

Opravy menších bazénových děr: MS Polymer 76-77 aplikujte pomocí výtlačné pistole Profi 76-85 na lepené místo z vnitřní strany bazénu a lepený spoj dotvarujte prsty do požadovaného tvaru a vzhledu.

Opravy vodovodních trubek: Plastovou trubku navlhčete vodou pomocí ručního rozprašovače 75-3299, naneste MS Polymer na lepené místo a nechte zaschnout. Následně pomocí vulkanizační montážní pásky Metaflux 76-51 vodovodní trubku zafixujte.

Standardní lepení a opravy povrchů: MS polymer nanášejte vždy na předem očištěné a odmaštěné povrchy zbavené prachu. Lepené místo i MS polymer navlhčete vodou pomocí ručního rozprašovače. Lepený spoj pevně zafixujte. Po několika minutách dochází k povrchové vulkanizaci a slepený spoj je již funkční. K úplnému vytvrzení polymeru dochází po 24 hodinách. MS polymer aplikujte při okolních teplotách od +5°C do +40°C. Teplota lepeného materiálu by měla být v rozmezí teplot od +5°C do +60°C. MS Polymer neznečišťuje vodu a díky certifikaci ISEGA může přijít i do přímého kontaktu s pitnou vodou.

Vlastnosti výrobku:

- Ideální pro interiérové a exteriérové aplikace ve stavebnictví a průmyslu, lepení pod vodou, opravy a utěšňování téměř všech podkladů a materiálů nejen ve vlhkém nebo mokřém prostředí
- Speciální lepidlo nové generace MS polymerů na sklo, zrcadla, přírodní kámen, keramické povrchy, dřevo, ocel, měď, hliník, plasty, kaučuk, gumu, PVC, EPDM, GFK
- Určené pro přímý kontakt s vodou a aplikaci přímo pod vodou
- Trvale elastické lepidlo s vysokou pevností lepeného spoje
- Přetíratelné disperzními barvami
- Okamžitá funkčnost s krátkodobou teplotní odolností až 130°C
- Bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonů
- Bez zápachu
- Rychle vytvrzující a barevně stálé, po vytvrzení brousitelné
- Extrémně odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům, vlhkosti, chloru, slané vodě, čistícím prostředkům, plísním, hořčíku, hydroxidům a kyselinám
- Aplikovatelné za chladného počasí
- Vhodné pro přímý styk s pitnou vodou
- S výjimkou porézních povrchů většinou nevyžaduje použití primeru pro přípravu povrchu před lepením
- Certifikace ISEGA č. 52434 U 20
- Vysoká kvalita - trojnásobná destilace lepidla v průběhu výroby zajišťuje jeho 95%-ní čistotu

Příklady použití:

Lepení, těsnění a opravy nádrží, bazénů, koupacích a zahradních jezírek, akvárií, filtrů na vodu, hadic, plastových vodovodních trubek, potrubí apod.

Bezpečnostní pokyny:

Jen pro venkovní použití! Skladujte v suchu při teplotách +5°C až +25°C. Držte mimo dosah dětí. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu. Změny vyhrazeny.



Technické údaje:

barva	modrá
hustota	1,48 g/ml
povrchová vulkanizace	cca. do 10 minut
rychlost vulkanizace	3,0 mm / 24 hod.
objemové smrštění	0 %
tažnost při přetržení	300 % (DIN 53504)
pevnost v tahu	2,7 MPa
tvrdost Shore A	60
viskozita	pastovitá
teplotní odolnost	-40°C až +100°C (+130°C)
skladovatelnost	od +5°C do +25°C, 12 měsíců